


Некоммерческая организация  
«Фонд – региональный оператор капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах»

**ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18**  
**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ (ВОССТАНОВЛЕНИЮ) ОТМОСТКИ С**  
**ПРИМЕНЕНИЕМ БОРДЮРНОГО КАМНЯ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ФАСАДОВ ЖИЛЫХ**  
**МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.**

Санкт-Петербург  
2021г.



Некоммерческая организация  
«Фонд – региональный оператор капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах»

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Управления подготовки  
капитального ремонта  
НО «Фонд - региональный оператор капитального  
ремонта в многоквартирных домах»

*Кравцов* С.А. Кравцов  
«29» 12 2020

**ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ (ВОССТАНОВЛЕНИЮ) ОТМОСТКИ С  
ПРИМЕНЕНИЕМ БОРДЮРНОГО КАМНЯ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ФАСАДОВ ЖИЛЫХ  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.**

СОГЛАСОВАЛ:

Начальник отдела подготовки  
капитального ремонта

*А.П. Ковалчук*  
«26» декабрь 2020

СОГЛАСОВАЛ:

Главный специалист отдела  
строительного контроля №4 УСК

*Н.В. Трофименков*  
«26» декабрь 2020.

ПРОВЕРИЛ:

Начальник сектора подготовки  
капитального ремонта фасадов  
ОПКР

*В.Н. Коняхин*  
«26» декабрь 2020

РАЗРАБОТАЛ:

Старший инженер отдела  
подготовки капитального  
ремонта

*Ю.А. Пивцаев*  
«26» декабрь 2020

Содержание:

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Общие положения	4
2	Организация и технология выполнения работ	7

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В типовой технологической карте (далее – ТТК) представлены технологии восстановления отмосток с применением бордюрного камня, а также их устройства (при необходимости), при капитальном ремонте фасадов многоквартирных домов (далее – МКД).

Технико-экономические показатели и потребности в материально-технических ресурсах разрабатываются подрядчиком в привязке к конкретному объекту и в соответствии с разрабатываемым ППР.

Требования к работам необходимым по восстановлению поверхности стен цоколя в зависимости от материала стен представлены в ТТК 1.2021.

Требования к качеству и приёмке работ, основные положения по организации работ, контроль качества выполненных работ, требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, условия сохранения окружающей природной среды и перечень нормативно-технической документации приведены в ТТК № 13.2021.

Общий состав работ (для составления ведомости объемов работ):

### **1. Восстановление бетонной отмостки**

- 1.1 Разборка разрушенного покрытия отмостки.
- 1.2 Откопка котлована по периметру здания под устройство новой отмостки;
- 1.3 Выравнивание и уплотнение грунта котлована, с производством разбивочных работ.
- 1.4 Восполнение утрат, заделка сколов и выбоин поверхности цоколя МКД (предусмотреть работы в зависимости от материала стен, согласно работ по ремонту цоколя ТТК 1.2021).
- 1.5 Санация биопоражений и зачистка микрофлоры и мхов стен цоколя с помощью технических моющих средств на щелочной основе или специальных санирующих препаратов.
- 1.6 Огрунтовка поверхности цоколя битумно-полимерной мастикой за 2 раза до отметки верха поверхности планируемой отмостки с устройством вертикальной оклеечной гидроизоляции (до отметки верха поверхности планируемой отмостки) для отвода воды от стен здания из битумно-полимерных рулонных материалов толщиной не менее 4мм.
- 1.7 Прокладка подготовленного дна котлована слоем нетканого термически скреплённого геотекстиля плотностью не менее 100 г/м<sup>2</sup>.
- 1.8 Устройство основания из щебеноочно- песчаной смеси типа С5 с послойным трамбованием.

- 1.9 Откопка траншеи по периметру планируемой отмостки 200\*300мм для устройства бетонного основания под монтаж бетонного борта (бортюрный камень).
- 1.10 Устройство бетонного основания из бетона класса В7,5 F150 с монтажем бетонного бортового камня по периметру отмостки.
- 1.11 Устройство бетонной отмостки 70-120мм из бетона класса В15 F150 W4 П4, согласно проектным решениям ремонтируемого МКД.
- 1.12 Промазка шва между бетонной отмосткой и стеной здания гидроизоляционной битумно-полимерной мастикой.

## **2. Восстановление отмостки с покрытием из асфальтобетона**

- 2.1 Разборка разрушенного покрытия отмостки.
- 2.2 Откопка котлована по периметру здания под устройство новой отмостки.
- 2.3 Выравнивание и уплотнение грунта котлована, с производством разбивочных работ.
- 2.4 Восполнение утрат, заделка сколов и выбоин поверхности цоколя МКД (предусмотреть работы в зависимости от материала стен, согласно работ по ремонту цоколя ТТК 1.2021).
- 2.5 Санация биопоражений и зачистка микрофлоры и мхов стен цоколя с помощью технических моющих средств на щелочной основе или специальных санирующих препаратов.
- 2.6 Огрунтовка поверхности цоколя битумно-полимерной мастикой за 2 раза до отметки верха поверхности планируемой отмостки с устройством вертикальной оклеечной гидроизоляции (до отметки верха поверхности планируемой отмостки) для отвода воды от стен здания из битумно-полимерных рулонных материалов толщиной не менее 4мм.
- 2.7 Прокладка подготовленного дна котлована слоем нетканого термически скреплённого геотекстиля плотностью не менее 100 г/м<sup>2</sup>.
- 2.8 Устройство основания из щебеноочно- песчаной смеси типа С5 толщиной с послойным трамбованием.
- 2.9 Откопка траншеи по периметру планируемой отмостки 200\*300мм для устройства бетонного основания под монтаж бетонного борта (бортюрный камень).
- 2.10 Устройство бетонного основания из бетона класса В7,5 F150 с монтажем бетонного бортового камня по периметру отмостки.
- 2.11 Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной не менее 50 мм из песчаного асфальтобетона типа Г марки I, согласно проектным решениям ремонтируемого МКД.
- 2.12 Промазка шва между отмосткой и стеной здания гидроизоляционной битумно-полимерной мастикой.

### **3. Восстановление отмостки с покрытием из бетонной тротуарной плитки**

- 3.1 Разборка разрушенного покрытия отмостки.
- 3.2 Откопка котлована по периметру здания под устройство новой отмостки.
- 3.3 Выравнивание и уплотнение грунта котлована, с производством разбивочных работ.
- 3.4 Восполнение утрат, заделка сколов и выбоин поверхности цоколя МКД (предусмотреть работы в зависимости от материала стен, согласно работам по ремонту цоколя ТТК 1.2021).
- 3.5 Санация биопоражений и зачистка микрофлоры и мхов стен цоколя с помощью технических моющих средств на щелочной основе или специальных сансирующих препаратов.
- 3.6 Огрунтовка поверхности цоколя битумно-полимерной мастикой за 2 раза до отметки верха поверхности планируемой отмостки с устройством вертикальной оклеечной гидроизоляции (до отметки верха поверхности планируемой отмостки) для отвода воды от стен здания из битумно-полимерных рулонных материалов толщиной не менее 4мм.
- 3.7 Прокладка подготовленного дна котлована слоем нетканого термически скреплённого геотекстиля плотностью не менее 100 г/м<sup>2</sup>.
- 3.8 Устройство основания из щебеноочно- песчаной смеси типа С5 толщиной с послойным трамбованием основания из среднезернистого песка с послойным трамбованием.
- 3.9 Откопка траншеи по периметру планируемой отмостки 200\*300мм для устройства бетонного основания под монтаж бетонного борта (бордюрный камень).
- 3.10 Устройство бетонного основания из бетона класса В7,5 F150 с монтажем бетонного бортового камня по периметру отмостки.
- 3.11 Устройство выравнивающего слоя из сухой цементно- песчаной смеси, толщиной 40мм.
- 3.12 Устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки, согласно проектным решениям ремонтируемого МКД.
- 3.13 Заполнение швов бетонной тротуарной плитки сухой цементно- песчаной смесью.
- 3.14 Промазка шва между отмосткой и стеной здания гидроизоляционной битумно- полимерной мастикой.

## **ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

В типовой технологической карте представлены технологии восстановления отмосток с применением бордюрного камня, а также их устройства (при необходимости), при капитальном ремонте фасадов МКД.

Требования к работам необходимым по восстановлению поверхности стен цоколя в зависимости от материала стен представлены в ТТК 1.2021.

Основные положения по организации работ при проведении капитального ремонта фасадов МКД изложены в типовой технологической карте № 13.2021.

### **1. Восстановление бетонной отмостки.**

- 1.1 Разборка разрушенного покрытия отмостки.
- 1.2 Откопка котлована по периметру здания под устройство новой отмостки.
- 1.3 Выравнивание и уплотнение грунта котлована, с производством разбивочных работ. Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Дно котлована необходимо выполнить с уклоном от стен здания для устройства отвода воды. В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостку допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала до достижения коэффициента уплотнения  $K_u = 0,94$ .

1.4 Восполнение утрат, заделка сколов и выбоин поверхности цоколя МКД (предусмотреть работы в зависимости от материала стен, согласно работам по ремонту цоколя, представленным в ТТК 1.2021).

1.5 Санация биопоражений и зачистка микрофлоры вручную шлифовкой и доочистка с помощью специальных санирующих и антисептирующих препаратов.

Санация биопоражений и зачистка микрофлоры и мхов. Продукты жизнедеятельности микрофлоры и плесневых грибов, локализованные у отмостки, подлежат грубой зачистке вручную или с помощью электроинструмента. Очаги биопоражений должны быть обработаны специальными техническими моющими средствами на щелочной основе с санирующими или антисептическими добавками. Санирующие составы наносятся кистью без разбавления два – три раза «мокрым по мокрому» и выдерживаются на поверхности 30 минут. Поверхность зачищается мокрым способом (смоченной в воде щеткой с жесткой щетиной) и омыается водопроводной водой.

1.6 Огрунтовка поверхности цоколя битумно-полимерной мастикой за 2 раза до отметки верха поверхности планируемой отмостки с устройством вертикальной оклеечной гидроизоляции (до отметки верха поверхности планируемой отмостки) для отвода воды от стен здания из битумно-полимерных рулонных материалов толщиной не менее 4мм.

1.7 Во избежание смешивания грунта с дренажным слоем ПГС, предотвращения его загрязнения, а также обеспечения хорошего водоотвода выполнить прокладку подготовленного дна котлована слоем нетканого термически скреплённого геотекстиля плотностью не менее 100 г/м<sup>2</sup>.

1.8 Устройство основания из щебеноочно-песчаной смеси типа С5 с послойным трамбованием. Гравийно-песчаная смесь должна соответствовать ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеноочно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостку допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала до достижения коэффициента уплотнения К<sub>у</sub> = 0,94. Приемку данных работ осуществлять с применением динамического плотномера с составлением соответствующего акта о приемке основания.

1.9 Откопка траншей по периметру планируемой отмостки 200\*300мм для устройства бетонного основания под монтаж бетонного бортового камня.

1.10 Устройство бетонного основания из бетона класса В7,5 F150 с монтажом бетонного бортового камня типа БР100.20.8 по периметру отмостки. Бортовые камни должны соответствовать ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

Искривления по горизонтали и вертикали наружной кромки отмостки в пределах прямолинейных участков не должны быть более 10 мм.

1.11 Устройство бетонной отмостки 70-120мм из бетона класса В15 F150 W4 П4.

В бетонной отмостке через каждые 3м необходимо устроить деформационные швы. Прорезку швов осуществить с использованием алмазных дисков по бетону при помощи электро / бензо инструмента.

Необходимо обеспечить плотной примыкание отмостки к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1% и не более 10%.

Укладку и уход за бетонной смесью необходимо осуществлять согласно требованиям СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ»

Бетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия.»


1.12 Для предотвращения попадания влаги под покрытие отмостки необходимо выполнить промазку шва между бетонной отмосткой и стеной здания, а также деформационных швов гидроизоляционной битумно-полимерной мастикой.

Отмостка из бетона В15 F150 W4 Г4 70-120мм

Уплотненная щебено- песчаная смесь С5 300мм  
(Ку=0,94)

Нетканый термически скрепленный геотекстиль  
плотностью не менее 100г/м<sup>2</sup>  
Уплотненный грунт (Ку=0,94)

Ур. земли



## **2. Восстановление отмостки с покрытием из асфальтобетона.**

2.1 Разборка разрушенного покрытия отмостки.

2.2 Откопка котлована по периметру здания под устройство новой отмостки.

2.3 Выравнивание и уплотнение грунта котлована, с производством разбивочных работ. Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве, СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Дно котлована необходимо выполнить с уклоном от стен здания для устройства отвода воды. В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостку допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала до достижения коэффициента уплотнения  $K_u = 0,94$ .

2.4 Восполнение утрат, заделка сколов и выбоин поверхности цоколя МКД (предусмотреть работы в зависимости от материала стен, согласно работам по ремонту цоколя, представленным в ТТК 1.2021).

2.5 Санация биопоражений и зачистка микрофлоры вручную шлифовкой и доочистка с помощью специальных санирующих и антисептирующих препаратов.

Санация биопоражений и зачистка микрофлоры и мхов. Продукты жизнедеятельности микрофлоры и плесневых грибов, локализованные у отмостки, подлежат грубой зачистке вручную или с помощью электроинструмента. Очаги биопоражений должны быть обработаны специальными техническими моющими средствами на щелочной основе с санирующими или антисептическими добавками. Санирующие составы наносятся кистью без разбавления два – три раза «мокрым по мокрому» и выдерживаются на поверхности 30 минут. Поверхность зачищается мокрым способом (смоченной в воде щеткой с жесткой щетиной) и омыается водопроводной водой.

2.6 Огрунтовка поверхности цоколя битумно-полимерной мастикой за 2 раза до отметки верха поверхности планируемой отмостки с устройством вертикальной оклеечной гидроизоляции (до отметки верха поверхности планируемой отмостки) для отвода воды от стен здания из битумно-полимерных рулонных материалов толщиной не менее 4мм.

2.7 Во избежание смешивания грунта с дренажным слоем ПГС, предотвращения его загрязнения, а также обеспечения хорошего водоотвода выполнить прокладку подготовленного дна котлована слоем нетканого термически скреплённого геотекстиля плотностью не менее 100 г/м<sup>2</sup>.

2.8 Устройство основания из щебеноочно- песчаной смеси типа С5 с послойным трамбованием. Гравийно-песчаная смесь должна соответствовать ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеноочно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостку допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала до достижения коэффициента

уплотнения  $K_y = 0,94$ . Приемку данных работ осуществлять с применением динамического плотномера с составлением соответствующего акта о приемке основания.

2.9 Откопка траншеи по периметру планируемой отмостки 200\*300мм для устройства бетонного основания под монтаж бетонного бортового камня.

2.10 Устройство бетонного основания из бетона класса В7,5 F150 с монтажом бетонного бортового камня типа БР100.20.8 по периметру отмостки. Бортовые камни должны соответствовать ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

Искривления по горизонтали и вертикали наружной кромки отмостки в пределах прямолинейных участков не должны быть более 10 мм.

2.11 Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной не менее 50 мм из песчаного асфальтобетона типа Г марки I.

Необходимо обеспечить плотной примыкание отмостки к цоколю здания. Уклон отмостки должен быть не менее 1% и не более 10%.

Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C, осенью - не ниже 10 °C. Основания под покрытия должны быть очищены от грязи.


Смесь должна соответствовать ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

2.12 Для предотвращения попадания влаги под покрытие отмостки необходимо выполнить промазку шва между асфальтобетонной отмосткой и стеной здания гидроизоляционной битумно-полимерной мастикой.


Отмостка из песчаного асфальтобетона тип Г  
марка I 50мм  
Уплотненная щебеночно-песчаная смесь С5 300мм  
( $K_y=0,94$ )

Нетканый термически скрепленный геотекстиль  
плотностью не менее 100г/м<sup>2</sup>  
Уплотненный грунт ( $K_y=0,94$ )

Ур. земли



Бетонный бортовой камень  
типа БР100.20.8  
Бетонная подготовка В7,5 F150 W4



### **3. Восстановление отмостки с покрытием из бетонной тротуарной плитки.**

- 3.1 Разборка разрушенного покрытия отмостки;
- 3.2 Откопка котлована по периметру здания под устройство новой отмостки;
- 3.3 Выравнивание и уплотнение грунта котлована, с производством разбивочных работ. Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве, СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.»

Дно котлована необходимо выполнить с уклоном от стен здания для устройства отвода воды. В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостку допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.

3.4 Восполнение утрат, заделка сколов и выбоин поверхности цоколя МКД (предусмотреть работы в зависимости от материала стен, согласно работам по ремонту цоколя, представленным в ТТК 1.2021)

3.5 Санация биопоражений и зачистка микрофлоры вручную шлифовкой и доочистка с помощью специальных санирующих и антисептирующих препаратов.

Санация биопоражений и зачистка микрофлоры и мхов. Продукты жизнедеятельности микрофлоры и плесневых грибов, локализованные у отмостки, подлежат грубой зачистке вручную или с помощью электроинструмента. Очаги биопоражений должны быть обработаны специальными техническими моющими средствами на щелочной основе с санирующими или антисептическими добавками. Санирующие составы наносятся кистью без разбавления два – три раза «мокрым по мокрому» и выдерживаются на поверхности 30 минут. Поверхность зачищается мокрым способом (смоченной в воде щеткой с жесткой щетиной) и омыается водопроводной водой.

3.6 Огрунтовка поверхности цоколя битумно-полимерной мастикой за 2 раза до отметки верха поверхности планируемой отмостки с устройством вертикальной оклеечной гидроизоляции (до отметки верха поверхности планируемой отмостки) для отвода воды от стен здания из битумно-полимерных рулонных материалов толщиной не менее 4мм.

3.7 Во избежание смешивания грунта с дренажным слоем ПГС, предотвращения его загрязнения, а также обеспечения хорошего водоотвода выполнить прокладку подготовленного дна котлована слоем нетканого термически скреплённого геотекстиля плотностью не менее 100 г/м<sup>2</sup>.

3.8 Устройство основания из щебеноочно- песчаной смеси типа С5 с послойным трамбованием. Гравийно-песчаная смесь должна соответствовать ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеноочно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостку допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала до достижения коэффициента

уплотнения  $K_u = 0,94$ . Приемку данных работ осуществлять с применением динамического плотномера с составлением соответствующего акта о приемке основания.

3.9 Откопка траншеи по периметру планируемой отмостки 200\*300мм для устройства бетонного основания под монтаж бетонного бортового камня.

3.10 Устройство бетонного основания из бетона класса В7,5 F150 с монтажом бетонного бортового камня типа БР100.20.8 по периметру отмостки. Бортовые камни должны соответствовать ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

Искривления по горизонтали и вертикали наружной кромки отмостки в пределах прямолинейных участков не должны быть более 10 мм.

3.11 Устройство выравнивающего слоя из сухой цементно-песчаной смеси, толщиной 40мм.

3.12 Устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки.

Необходимо обеспечить плотной примыкание отмостки к цоколю здания. Уклон отмостки должен быть не менее 1% и не более 10%

3.13 Заполнение швов бетонной тротуарной плитки сухой цементно-песчаной смесью.

3.14 Для предотвращения попадания влаги под покрытие отмостки необходимо выполнить промазку шва между бетонной отмосткой и стеной здания гидроизоляционной битумно-полимерной мастикой.

### Тротуарная бетонная плитка

